

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a 574/2014

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a 574/2014

- Název firmy a sídlo: KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká 849, 721 00, Ostrava-Svinov IČ: 494 520 11,
IČ: . tel.: +420 596 978 356. e-mail: kcr.office@mineral.eu


EN 13043
platí odkaz na:
EN 13043:2002/AC:2004

Poznámka: Pokud se základní charakteristika nebo vlastnost nevztahuje k harmonizované technické specifikaci, řádek je v příslušném sloupci proškrtnut.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Ostravě 16.2.2023	Jméno: Ing. Richard Huf, manažer kvality	Podpis
---------------------	--	--------



Výrobce:

Název firmy a sídlo: KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká 849, 721 00, Ostrava-Svinov
IČ: 494 520 11, tel.: +420 596 978 356, e-mail: kcr.office@mineral.eu

Identifikační kód výrobku: NM011, frakce 0/4, provozovna MOKRÁ

Referenční číslo Prohlášení o vlastnostech: NM011/CPR/2023

Zamýšlené/zamýšlená použití výrobku:

- Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
- Kamenivo do betonu

Deklarované vlastnosti uvedené v Prohlášení o vlastnostech:

Základní charakteristiky	Vlastnosti (vztahující se na použití podle):		Harmonizované technické specifikace
	EN 12620	EN 13043	
Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost			EN 12620 platí odkaz na: EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043 platí odkaz na: EN 13043:2002/AC:2004 Poznámka: Pokud se základní charakteristika nebo vlastnost nevztahuje k harmonizované technické specifikaci, řádek je v příslušném sloupci proškrtnut.
- Frakce kameniva	0/4		
- Zrnitost	G _F 85	G _A 85	
- Tolerance pro zrnitost DK a směsi	G _T 15	G _{TC} 10	
- Typická zrnitost DK a směsi propad na sítích:	4 = 99 % ±5 %	4 = 99 % ±5 %	
	1 = 39 % hm. ±20 %	2 = 67 % hm. ±10 %	
	0,250 = 10 % hm. ± 20%	0,063 = 3 % hm. ±3 %	
- Objemová hmotnost	3,013 Mg/m ³		
Čistota			
- Obsah jemných částic	f ₁₀	f ₁₀	
- Kvalita jemných částic	SE ₄ 35	MB _F 10	
Složky/Obsah			
- Chloridy	≤ 0,01 % hm.	-	
- Sírany rozpustné v kyselině	AS _{0,2}	-	
- Celková síra	Vyhovuje	-	
- Potenciální přítomnost humusu	Vyhovuje	-	
- Obsah lehkých znečišťujících částic	≤ 0,025 % hm.	m _{LPC} 0,1	
- Obsah oxidu uhličitého	NPD	-	
Objemová stálost			
- Objemová stálost - smršťování při vysychání	NPD	-	
Nasákavost			
- Nasákavost	WA ₂₄ ≤ 1,5	-	
Nebezpečné látky			
- Emise radioaktivity	Index ≤ 1,0		
- Uvolňování těžkých kovů	NPD	NPD	
- Uvolňování polyaromat. uhlovodíků	NPD	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD	NPD	
Trvanlivost proti alkalicko-křemičité reakci			
- Odolnost proti alkalicko-křemičité reakci	ASTM 0,006 %	-	
	ČSN 0,015 %	-	
	D =210,38 , S =4,07 mmol/l	-	