

Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: **EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, 460 01, Liberec**

LL1/1074/2024


Lokalita: **Dubnice**
Místo odběru: **Skládka**
Vzorek zkoušen: **9.4.2024 - 11.4.2024**
Druh kameniva: ---
Poznámka: Roční zkouška

Číslo vzorku: **LL1/1074/2024**
Odběr provedl(a): **2.4.2024, Eduard Dedecius**
Vzorek převzal(a): **9.4.2024, Zuzana Maříková**
Frakce kameniva: **Štěrkopísek netříděný**

Zrnitost kameniva

Metoda praní a prosévání
dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]
D/2	100
125	95
63	76
31,5	52
16	46
8	41
4	33
2	23
1	9
0,5	4
0,25	2
0,125	1,3
0,063	



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	1,7
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	1,3

Prohlášení: Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušený vzorek tak, jak byl přijat.
Data dodaná zákazníkem jsou *kurzívou* a laboratoř za tyto údaje nenese odpovědnost.
Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Použité zkušební metody:

ČSN EN 933-1 Stanovení zrnitosti — síťový rozbor

ČSN EN 1097-5 Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

Bylo využito rozhodovací pravidlo dle kapitoly 4.2.1 ILAC-G8:09/2019.