

Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, 460 01, Liberec

LL1/1065/2024

Lokalita: **Horní Řasnice**

Číslo vzorku: **LL1/1065/2024**

Místo odběru: **Skládka**

Odběr provedl(a): **2.4.2024, Eduard Dedecius 28/ASPK/2011**

Vzorek zkoušen: **9.4.2024 - 11.4.2024**

Vzorek převzal(a): **9.4.2024, Zuzana Maříková**

Druh kameniva: **Přírodní těžené kamenivo**


Frakce kameniva: **Přepad**

Poznámka: Roční zkouška

Zrnitost kameniva

Metoda praní a prosévání
dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]
63	84
45	43
31,5	19
16	7
0,063	1,8



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	2,2
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	1,8

Prohlášení:

Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušený vzorek tak, jak byl přijat.

Data dodaná zákazníkem jsou *kurzívou* a laboratoř za tyto údaje nenese odpovědnost.

Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Použité zkušební metody:

ČSN EN 933-1 Stanovení zrnitosti — síťový rozbor

ČSN EN 1097-5 Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

Bylo využito rozhodovací pravidlo dle kapitoly 4.2.1 ILAC-G8:09/2019.



VIALAB
VIALAB CZ s.r.o.
Laboratoř oblast Lomy
Areál lomu Litice
321 00 PLZEŇ

11.4.2024 Zpracoval(a) **Václav Mařík**

11.4.2024 Schválil(a) **Václav Mařík**

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.:+420 377 462 063

VIALAB CZ s.r.o., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, T/ +420 224 952 222, E/ sekretariat@eurovia.cz

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100