

Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, 460 01, Liberec

LL1/596/2025


Lokalita: **Kolín**
Místo odběru: **skládká**
Vzorek zkoušen: **10.3.2025 - 13.3.2025**
Druh kameniva: **Recyklovaná směs**
Poznámka: Roční zkouška

Číslo vzorku: **LL1/596/2025**
Odběr provedl(a): **3.3.2025, Ondřej Schaffer 07/ASPK/2016**
Vzorek převzal(a): **10.3.2025, Zuzana Maříková**
Frakce kameniva: **směsný recyklát jemný**

Zrnitost kameniva

Metoda praní a prosévání
dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]
63	100
45	100
31,5	92
16	40
8	12
4	10
2	10
1	9
0,5	8
0,25	6
0,125	4
0,063	3,4



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	2,7
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	3,4

Prohlášení: Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušený vzorek tak, jak byl přijat.
Data dodaná zákazníkem jsou *kurzívou* a laboratoř za tyto údaje nenes odpovědnost.
Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Použité zkušební metody:

ČSN EN 933-1 Stanovení zrnitosti — síťový rozbor

ČSN EN 1097-5 Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

Bylo využito rozhodovací pravidlo dle kapitoly 4.2.1 ILAC-G8:09/2019.



VIALAB
Laboratoř oblasti Lomy
Areál lomu Litice, 321 00 Plzeň
IČ: 61250210 | DIČ: CZ61250210

13.3.2025 Zpracoval(a) **Tomáš Mařík**

13.3.2025 Schválil(a) a vydal(a) **Tomáš Mařík**

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.: +420 377 462 063

VIALAB CZ s.r.o., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, T/ +420 224 952 222, E/ sekretariat@eurovia.cz

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100