

**ZKK**  
s.r.o.

**ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.**  
**STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.**

Oznámený subjekt č. 1392, Autorizovaná osoba č. 218, Zkušební laboratoř č. 1046, Certifikační orgán č. 3045  
Notified Body No. 1392, Authorised Body No. 218, Testing Laboratory No. 1046, Certification Body No. 3045  
Husova 2274, 508 01 Hořice, Czech Republic, tel.: +420493620177, e-mail: ao@zkk.cz

Autorizovaná osoba č. 218 podle Rozhodnutí ÚNMZ č. 23/2006 z 23.8.2006

**ZPRÁVA O DOHLEDU**  
**NAD CERTIFIKOVANÝM VÝROBKEM**  
**číslo: D - 018/2024**

ve smyslu § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV).


Název výrobku : **Kamenivo pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku**  
**Štěrkodrt' frakce 0/32 kv**  
**Štěrkodrt' frakce 0/63 kv**  
vyrobené na mobilní lince ze suroviny z I. etáže

Výrobce/Klient : **EUROVIA Kamenolomy, a.s.**  
**Londýnská 637/79a**  
**460 01 Liberec XI - Růžodol I**  
IČO: 270 96 670

Provozovna : **PLAŇANY II**  
281 04 Plaňany

Hornina : Rula

Číslo smlouvy o dílo : 014/2022

Odpovědný posuzovatel : Ing. Petra Kubištová 

Datum vydání zprávy : 6. května 2024

Zpráva obsahuje celkem 4 strany včetně strany titulní a 2 přílohy.  
Zpráva byla vystavena ve dvou vyhotoveních. Originál obdržel klient, kopie je uložena v archivu AO č. 218.



  
RNDr. Kateřina Krutilová, Ph.D.  
vedoucí autorizované osoby č. 218

## 1. Všeobecné údaje

### 1.1 Údaje o výrobku

Shoda výrobku s normativními dokumenty byla při certifikaci výrobku posouzena AO č. 218 podle certifikačního schématu č. 5. Klient na provozovně vyrábí a uvádí na trh certifikovaný výrobek, který je identifikován jako:

#### **Kamenivo pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku**

- Štěrkodrt' frakce 0/32 kv
- Štěrkodrt' frakce 0/63 kv

Výrobek přísluší dle Přílohy č. 2 NV do skupiny 09.16 - **Kamenivo pro drážní stavby.**

**Použití výrobku:** Výrobek slouží ke zřizování konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku všech tratí železničních drah ve vlastnictví České republiky, se kterými má právo hospodařit Správa železnic (dále jen SŽ), a dalších železničních drah, kde provozuschopnost zajišťuje SŽ.

Četnost dohledu nad výrobkem stanovuje Stavební technické osvědčení.

### 1.2 Podklady použité při dohledu

- Protokol o zkouškách výrobku pro dohled č. 601/24;
- Certifikát výrobku č.: 218/C5/2023/3127;
- Záznamy klienta;
- Protokol o výsledku certifikace výrobku č.: C - 5054/2023;
- Technická dokumentace a systém řízení výroby klienta.

### 1.3 Normativní dokumenty vztahující se na certifikaci výrobku

#### **Technické předpisy**

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů;
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů.

#### **Harmonizované normy**

- ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože (jen pro SŘV)
- ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace (jen pro SŘV)

#### **Stavební technické osvědčení**

- STO č. 1137/218/2023 z 23.10.2023.

#### **Ostatní dokumenty**

- Dokumentované postupy COV;
- Technický návod 09.16.01 pro činnosti AO při posuzování shody;
- Certifikační schéma COV č. 5.

## 2. Hodnocení a posouzení výrobku

### 2.1 Technické požadavky na výrobek

Technické požadavky na výrobek vyplývají ze:

- Základních požadavků uvedených v Příloze č. 1 NV;
- Požadavků uvedených v STO č. 1137/218/2023;
- Požadavků uvedených v TN 09.16.01.



## 2.2 Soupis protokolů o zkouškách a posouzeních

### Výstupy AO č. 218

Pro účely dohledu byly použity:

- Protokol o zkouškách pro dohled č. 601/24 (Štěrkodř frakce 0/32 kv a 0/63 kv) Příloha č. 1. Jedná se o první dohled od udělení certifikace z odběru vzorků ze dne 6.9.2023.

### Externí protokoly

## 2.3 Vyhodnocení výsledků zkoušek a posouzení shody výrobku

Výsledky zkoušek vlastností výrobků pro dohled (viz Příloha č. 1) byly posouzeny s požadavky na výrobek (viz Příloha č. 2.1 a 2.2) a bylo zjištěno, že výrobky **vyhovují** požadavkům na výrobek, stanoveným v STO.

## 3. Posouzení systému řízení výroby

### 3.1 Požadavky na systém řízení výroby

Požadavky na SŘV vyplývají z:

- Přílohy č. 3 NV;
- Požadavků uvedených v STO č. 1137/218/2023;
- Požadavků uvedených v TN 09.16.01;

### 3.2 Výsledek posouzení systému řízení výroby

Klient vlastní Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1517-CPR-010082 vystavené OS, jako doklad o schválení, zavedení a provozování ŘV ve shodě s požadavky ČSN EN 13450, Příloha I, s výjimkou tabulky I.1, které je dostatečným důkazem, že řízení výroby klienta **vyhovuje** požadavkům certifikace a další posuzování ŘV se nepožaduje.

## 4. Závěr hodnocení

Na základě zjištění z vykonaných dohledových činností a vyhodnocení uvedených v odstavci 2.3 a 3.2 posuzovatel/VP **doporučuje** ponechat klientovi udělenou certifikaci.

Posuzovatel: Ing. Petra Kubištová

Podpis:

## 5. Přezkoumání a rozhodnutí

Vedoucí AO přezkoumal provedené dohledové činnosti a pořízené záznamy z dohledu získané během etapy stanovení a rozhodl, že:

- Posuzovaný vzorek výrobku odpovídá stanoveným požadavkům a lze vyjádřit shodu s normativními dokumenty.
- Klient udržuje podmínky pro řádné fungování zavedeného řízení výroby při výrobě certifikovaného výrobku.
- Výrobek a řízení výroby splňují požadavky.
- Posuzovaný výrobek a řízení výroby i nadále odpovídá požadavkům certifikačního schématu č. 5 a § 5 NV, ke kterým se klient zavázal ve smlouvě o certifikaci, a lze vyjádřit shodu s normativními dokumenty uvedenými v odstavci 1.3.
- Výsledkem dohledu je rozhodnutí, že udělená certifikace i nadále

**odpovídá požadavkům normativních dokumentů**

uvedeným v bodě 1.3 a AO č. 218 nadále ponechává v platnosti udělenou certifikaci.

Datum: 6. května 2024

Podpis vedoucího AO č. 218:

## 6. Závěr

- a) Zjištění a závěry uvedené v této zprávě platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení shody provedeno, pokud by tato změna mohla ovlivnit vlastnosti výrobků (např. změna harmonizované normy, technických předpisů, výrobní technologie, vstupních surovin a výrobního zařízení).
- b) Vyjádření shody se týká pouze zkoušeného vzorku. Pro výrok o shodě bylo použito rozhodovací pravidlo – Binární výrok pro pravidlo jednoduchého přijetí ( $w = 0$ ) bez zohlednění nejistot měření, protože specifikace použití nejistot měření nepožaduje.
- c) Klient je povinen udržovat v aktuálním stavu dokumentaci řízení výroby, efektivně provozovat řízení výroby a provádět v požadované četnosti předepsané kontroly a zkoušky.
- d) Klient musí řídit výrobu tak, aby vlastnosti výrobků uváděných na trh byly ve shodě s vlastnostmi, které deklaruje na základě výsledků zkoušky typu v prohlášení o shodě.
- e) Dohledem nebyly zjištěny neshody, které by vyžadovaly zvýšení četnosti dohledu. Další dohled nad certifikovaným výrobkem provede AO č. 218 v oznámeném termínu.
- f) Dohledem nebyly zjištěny neshody vyžadující opakovaný dohled.

## 7. Přílohy

- Příloha č. 1                      Protokol o zkouškách výrobků pro dohled č. 601/24
- Příloha č. 2.1, 2.2              Vyhodnocení výsledků zkoušek



**ZKK**  
s.r.o.**ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.**  
**STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.**Zkušební laboratoř č. 1046 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018  
Testing Laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISO/IEC 17025:2018  
Husova 2274, 508 01 Hořice, Czech Republic, tel.: +420493623478, e-mail: azl@zkk.czČíslo zakázky : 601/24  
a protokolu : 2  
Počet výtisků : 2  
Výtisk číslo : 1

# PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH KAMENIVA

## ZKOUŠKY PRO DOHLED NAD CERTIFIKOVANÝM VÝROBKEM

### KAMENIVO PRO KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

Zákazník : EUROVIA Kamenolomy, a.s.  
Londýnská 637/79a  
460 01 Liberec XI-Růžodol I


Provozovna : PLAŇANY II

Hornina : Rula

Výrobek : Štěrkodrt' frakce 0/32 kv  
a štěrkodrt' frakce 0/63 kv

Druh kameniva : Přírodní drcené (nové)

Datum vydání protokolu : 2.5.2024

Schválil : Jaroslava Soukupová   
zástupce vedoucího zkušební laboratoře

Protokol obsahuje 5 stran (včetně titulní).  
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotoveních.  
Výtisk číslo 1 obdržel zákazník, výtisk číslo 2 si ponechal vykonavatel.



## 1. PŘEDMĚT ZKOUŠEK

Vzorky byly odebrány a zaevidovány takto :

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Zakázka číslo           | 601/24  |
| Místo těžby             | I. etáž   |
| Popis technologie       | Mobilní linka<br>čelistový drtič Powerscreen Premiertrak-400X,<br>kuželový drtič Powerscreen 1000SR<br>s třídícím zařízením |
| Místo odběru            | Skládka   |
| Datum odběru            | 9.4.2024  |
| Odběr provedl za ZL     | Ing. M. Hörbe ml.   |
| Zástupce zákazníka      | P. Purkrábek  |
| Datum provedení zkoušek | 12.4.2024 - 29.4.2024   |
| Místo provedení zkoušek | ZL Hořice   |

| Vzorek kameniva |              |               |
|-----------------|--------------|---------------|
| Frakce v mm     | Číslo vzorku | Hmotnost v kg |
| 0/32 kv         | 1572/24      | 120           |
| 0/63 kv         | 1573/24      | 150           |

## 2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUŠEK

Na základě objednávky IO č. 502/2024 byly provedeny zkoušky výrobků pro použití podle:

Stavebního technického osvědčení (STO) - Kamenivo pro drážní stavby, k Technickému návodu 09.16.01 a Obecné technické podmínky Správa železnic (dále jen OTP SŽ) - Štěrkodrť, minerální směs, recyklovaná štěrkodrť pro konstrukční vrstvy a kamenivo pro podkladní vrstvy tělesa železničního spodku čj. 30 243/2023-SŽ-GŘ-013 (1) s účinností od 1.6.2023.

U všech zkoušek byla splněna podmínka o počtu souběžných stanovení a dodrženy požadavky na zkušební prostředí. Použité přístroje a zařízení jsou metrologicky navázané ve shodě s metrologickým řádem ZL a odpovídají požadavkům ČSN EN 932-5.

Uváděná rozšířená nejistota měření se uvádí jako kombinovaná standardní nejistota měření vynásobená koeficientem pokrytí  $k = 2$  tak, že pravděpodobnost pokrytí odpovídá přibližně 95 %.

Nejistota měření vyplývající z odběru vzorků není zahrnuta do rozšířené nejistoty měření.

## 3. POUŽITÉ POSTUPY A ZKUŠEBNÍ METODY

### Odběr vzorků kameniva

podle ČSN EN 932-1.

### Zmenšování laboratorních vzorků

podle ČSN EN 932-2

### Stanovení zrnitosti - Síťový rozbor

podle ČSN EN 933-1.

Hodnota rozšířené nejistoty měření zkušební metody je pro stanovení jemných částic 0,2 % hm. a pro stanovení síťového rozboru 0,8 % hm.

### Stanovení odolnosti proti drcení zkušební metodou Los Angeles

podle ČSN EN 1097-2, kap. 5.

Hodnota rozšířené nejistoty měření zkušební metody je 0,9.



**Zkouška ztrátou sušením**

podle ČSN 72 1187.

Hodnota rozšířené nejistoty měření zkušební metody je 0,010 % hm.

**Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti**

podle ČSN EN 1097-6.

Hodnota rozšířené nejistoty měření zkušební metody je pro stanovení objemové hmotnosti pyknometricky 0,020 Mg/m<sup>3</sup>  
a pro stanovení nasákavosti 0,1 % hm.

**Stanovení rozlišných částic kameniva**

podle ČSN 72 1180.

Hodnota rozšířené nejistoty měření zkušební metody je 0,4 % hm.



#### 4. VÝSLEDKY ZKOUŠEK

### PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK KAMENIVA ZKOUŠKY PRO DOHLED NAD CERTIFIKOVANÝM VÝROBKEM KAMENIVO PRO KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ŠTĚRKODRŤ frakce 0/32 kv


Zakázka číslo : 601/24  
Provozovna : PLAŇANY II  
Homina : Rula

Místo těžby : I. etáž  
Místo odběru : Skládka

Vzorek číslo : 1572/24  
Datum odběru : 9.4.2024  
Odběr provedl za ZL : Ing. M. Hörbe ml.  
Zástupce zákazníka : P. Purkrábek

Stanovení zrnitosti podle ČSN EN 933-1, metodou praní a prosévání po zmenšení vzorku dělením.

| Velikost otvorů síta | Požadavek propadu STO a OTP | Propad sítem |
|----------------------|-----------------------------|--------------|
| mm                   | % hm.                       | % hm.        |
| 63                   |                             | 100,0        |
| 45                   | 100 - 100                   | 100,0        |
| 31,5                 | 85 - 100                    | 97,8         |
| 16                   | 55 - 88                     | 64,7         |
| 8                    | 39 - 69                     | 42,4         |
| 4                    | 28 - 53                     | 30,2         |
| 2                    | 20 - 42                     | 22,9         |
| 1                    | 14 - 34                     | 16,9         |
| 0,5                  | 11 - 27                     | 12,1         |
| 0,250                | 7 - 21                      | 8,3          |
| 0,125                | 4 - 15                      | 5,5          |
| 0,063                | 3 - 9                       | 3,5          |



| Vlastnost   | Zkušební metoda                                 | Jednotky | Hodnota | Poznámka |
|---|---|----------|---------|----------|
| Číslo nestejnzornosti Cu  | ČSN EN 933-1<br>(výpočetem z % propadu dle STO) | -        | 41,7    | -        |
| Nadsítiné (zrna větší než 32 mm)  | ČSN EN 933-1                                    | % hm.    | 2,2     | -        |
| Obsah jemných částic <i>f</i>   | ČSN EN 933-1                                    | % hm.    | 3,5     | -        |
| Zkouška ztrátou sušením <i>MZ<sub>NV</sub></i>                                  | ČSN 72 1187                                     | % hm.    | 0,734   | -        |
| Cizorodé částice<br>(rozlišné částice na zrnitostním podílu > 4 mm)             | ČSN 72 1180                                     | % hm.    | 0,0     | -        |
| Odolnost proti drcení - součinitel <i>LA</i><br>(na zrnitostním podílu 8/32 mm) | ČSN EN 1097-2, kap. 5                           | -        | 29,9    | -        |
| Nasákavost <i>WA<sub>24</sub></i> (na zrnitostním podílu 8/32 mm)               | ČSN EN 1097-6, kap. 8                           | % hm.    | 0,7     | -        |





**PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK KAMENIVA**  
**ZKOUŠKY PRO DOHLED NAD CERTIFIKOVANÝM VÝROBKEM**  
**KAMENIVO PRO KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU**  
**ŠTĚRKODRŤ frakce 0/63 kv**


Zakázka číslo : 601/24  
Provozovna : PLAŇANY II  
Hornina : Rula

Místo těžby : I. etáž  
Místo odběru : Skládka

Vzorek číslo : 1573/24  
Datum odběru : 9.4.2024  
Odběr provedl za ZL : Ing. M. Hörbe ml.  
Zástupce zákazníka : P. Purkrábek

Stanovení zrnitosti podle ČSN EN 933-1, metodou praní a prosévání po zmenšení vzorku dělením.

| Velikost otvorů síta | Požadavek propadu STO a OTP | Propad sítím |
|----------------------|-----------------------------|--------------|
| mm                   | % hm.                       | % hm.        |
| 125                  |                             | 100,0        |
| 90                   | 100                         | 100,0        |
| 63                   | 85 - 100                    | 98,8         |
| 45                   | 70 - 90                     | 82,9         |
| 31,5                 | 55 - 85                     | 63,8         |
| 16                   | 40 - 70                     | 42,1         |
| 8                    | 25 - 60                     | 31,8         |
| 4                    | 20 - 50                     | 24,7         |
| 2                    | 15 - 40                     | 19,9         |
| 1                    | 14 - 35                     | 15,8         |
| 0,5                  | 11 - 28                     | 12,0         |
| 0,250                | 7 - 20                      | 8,8          |
| 0,125                | 4 - 15                      | 6,1          |
| 0,063                | 3 - 9                       | 4,2          |



| Vlastnost   | Zkušební metoda                                 | Jednotky | Hodnota | Poznámka |
|---|---|----------|---------|----------|
| Číslo nestejnozrnnosti Cu   | ČSN EN 933-1<br>(výpočetem z % propadu dle STO) | -        | 90,6    | -        |
| Nadsítné (zrna větší než 63 mm)   | ČSN EN 933-1                                    | % hm.    | 1,2     | -        |
| Obsah jemných částic <i>f</i>   | ČSN EN 933-1                                    | % hm.    | 4,2     | -        |
| Zkouška ztrátou sušením $MZ_{NV}$   | ČSN 72 1187                                     | % hm.    | 0,492   | -        |
| Cizorodé částice<br>(rozišné částice na zrnitostním podílu > 4 mm)                            | ČSN 72 1180                                     | % hm.    | 0,0     | -        |
| Odolnost proti drcení - součinitel <i>LA</i><br>(na zrnitostním podílu 8/32 mm) <sup>1)</sup> | ČSN EN 1097-2, kap. 5                           | -        | 29,9    | -        |
| Nasákavost $WA_{24}$ (na zrnitostním podílu 8/32 mm) <sup>1)</sup>                            | ČSN EN 1097-6, kap. 8                           | % hm.    | 0,7     | -        |

<sup>1)</sup>Zkouška byla provedena na výrobku Štěrkodř 0/32 kv.

## 5. PŘÍLOHY PROTOKOLU O ZKOUŠKÁCH

Bez příloh

- KONEC PROTOKOLU -



Vyhodnocovací tabulka zkoušek sledovaných vlastností výrobku  
**Kamenivo pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku**  
**Štěrkodrt' frakce 0/32 kv**  
 podle STO k TN 09.16.01

## Místo těžby: I. etáž

| Vlastnost  | Zkušební postup                                     | Jednotky   | Požadavek      | Výsledek zkoušky | Vyhodnocení shody |
|--|---|------------|----------------|------------------|-------------------|
| Zrnitost -<br>propad zrn sítím o velikosti otvoru (mm) | ČSN EN 933-1  |            |                | -                | -                 |
| 45   |   | % hm.      | 100            | 100,0            | Vyhovuje          |
| 31,5   |   | % hm.      | 85 - 100       | 97,8             | Vyhovuje          |
| 16   |   | % hm.      | 55 - 88        | 64,7             | Vyhovuje          |
| 8  |   | % hm.      | 39 - 69        | 42,4             | Vyhovuje          |
| 4  |   | % hm.      | 28 - 53        | 30,2             | Vyhovuje          |
| 2  |   | % hm.      | 20 - 42        | 22,9             | Vyhovuje          |
| 1  |   | % hm.      | 14 - 34        | 16,9             | Vyhovuje          |
| 0,5  |   | % hm.      | 11 - 27        | 12,1             | Vyhovuje          |
| 0,25   |   | % hm.      | 7 - 21         | 8,3              | Vyhovuje          |
| 0,125  |   | % hm.      | 4 - 15         | 5,5              | Vyhovuje          |
| Obsah jemných částic                                   |   |            | % hm.          | 3 - 9            | 3,5               |
| Nadsítné   |   | % hm.      | maximálně 15,0 | 2,2              | Vyhovuje          |
| Číslo nestejnozrnatosti                                | Výpočtem dle STO                                    | -          | minimálně 15,0 | 41,7             | Vyhovuje          |
| Zkouška ztrátou sušením                                | ČSN 72 1187   | % hm.      | max. 0,8       | 0,734            | Vyhovuje          |
| Cizorodé částice (na zrnech > 4 mm) <sup>1)</sup>      | ČSN 72 1180, čl. 5-10                               | % hm.      | maximálně 1,0  | 0,0              | Vyhovuje          |
| Odolnost proti drcení - Metodou LA <sup>2)</sup>       | ČSN EN 1097-2, kap. 5                               | součinitel | maximálně 50,0 | 29,9             | Vyhovuje          |
| Nasákavost <sup>3)</sup>                               | ČSN EN 1097-6, kap. 8                               | % hm.      | maximálně 3,0  | 0,7              | Vyhovuje          |
| <b>Výsledné hodnocení</b>                              | <b>Vzorek vyhovuje požadavkům STO k TN 09.16.01</b> |            |                |                  |                   |

## Poznámky

<sup>1)</sup> Zkouška obsahuje stanovení obsahu organických a anorganických cizorodých částic.

<sup>2)</sup> Zkouška se provádí na zkušební navážce zrnitostního podílu 8/32 mm o hmotnosti 5 kg, s použitím 11 koulí při 500 otáčkách bubnu.

<sup>3)</sup> Vlastnost se zkouší na zrnitostním podílu 8/32 mm. Při nevyhovujícím výsledku se provede zkouška trvanlivosti zkouškou síranem sodným.

Pro výrok o shodě bylo použito rozhodovací pravidlo – Binární výrok pro pravidlo jednoduchého přijetí ( $w = 0$ ) bez zohlednění nejistot měření.



**Vyhodnocovací tabulka zkoušek sledovaných vlastností výrobku**  
**Kamenivo pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku**  
**Štěrkodrt' frakce 0/63 kv**  
 podle STO k TN 09.16.01

**Místo těžby: I. etáž**

| Vlastnost   | Zkušební postup                                     | Jednotky       | Požadavek      | Výsledek zkoušky | Vyhodnocení shody |
|---|---|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| Zrnitost -<br>propad zm sítím o velikosti otvoru (mm) | ČSN EN 933-1  |                |                | -                | -                 |
| 90  |   | % hm.          | 100            | 100,0            | Vyhovuje          |
| 63  |   | % hm.          | 85 - 100       | 98,8             | Vyhovuje          |
| 45  |   | % hm.          | 70 - 90        | 82,9             | Vyhovuje          |
| 31,5  |   | % hm.          | 55 - 85        | 63,8             | Vyhovuje          |
| 16  |   | % hm.          | 40 - 70        | 42,1             | Vyhovuje          |
| 8   |   | % hm.          | 25 - 60        | 31,8             | Vyhovuje          |
| 4   |   | % hm.          | 20 - 50        | 24,7             | Vyhovuje          |
| 2   |   | % hm.          | 15 - 40        | 19,9             | Vyhovuje          |
| 1   |   | % hm.          | 14 - 35        | 15,8             | Vyhovuje          |
| 0,5   |   | % hm.          | 11 - 28        | 12,0             | Vyhovuje          |
| 0,25  |   | % hm.          | 7 - 20         | 8,8              | Vyhovuje          |
| 0,125   |   | % hm.          | 4 - 15         | 6,1              | Vyhovuje          |
| Obsah jemných částic                                  |   | % hm.          | 3 - 9          | 4,2              | Vyhovuje          |
| Nadsítné  | % hm.   | maximálně 15,0 | 1,2            | Vyhovuje         |                   |
| Číslo nestejnzrnatosti                                | Výpočtem dle STO                                    | -              | minimálně 15,0 | 90,6             | Vyhovuje          |
| Zkouška ztrátou sušením                               | ČSN 72 1187   | % hm.          | max. 0,8       | 0,492            | Vyhovuje          |
| Cizorodé částice (na zrnech > 4 mm) <sup>1)</sup>     | ČSN 72 1180, čl. 5-10                               | % hm.          | maximálně 1,0  | 0,0              | Vyhovuje          |
| Odolnost proti drcení - Metodou LA <sup>2)</sup>      | ČSN EN 1097-2, kap. 5                               | součinitel     | maximálně 50,0 | 29,9             | Vyhovuje          |
| Nasákavost <sup>3)</sup>                              | ČSN EN 1097-6, kap. 8                               | % hm.          | maximálně 3,0  | 0,7              | Vyhovuje          |
| <b>Výsledné hodnocení</b>                             | <b>Vzorek vyhovuje požadavkům STO k TN 09.16.01</b> |                |                |                  |                   |

**Poznámky**

- <sup>1)</sup> Zkouška obsahuje stanovení obsahu organických a anorganických cizorodých částic.
- <sup>2)</sup> Zkouška se provádí na zkušební navážce zrnitostního podílu 8/32 mm o hmotnosti 5 kg, s použitím 11 koulí při 500 otáčkách bubnu.
- <sup>3)</sup> Vlastnost se zkouší na zrnitostním podílu 8/32 mm. Při nevyhovujícím výsledku se provede zkouška trvanlivosti zkouškou síranem sodným.

Pro výrok o shodě bylo použito rozhodovací pravidlo – Binární výrok pro pravidlo jednoduchého přijetí ( $w = 0$ ) bez zohlednění nejistot měření.

