

Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, 460 01, Liberec

LL1/1024/2025

Lokalita: **Plaňany**

Číslo vzorku: **LL1/1024/2025**

Místo odběru: **Výroba**

Odběr provedl(a): **4.4.2025, Zdenka Smolíková**

Vzorek zkoušen: **9.4.2025 - 11.4.2025**

Vzorek převzal(a): **9.4.2025, Zuzana Maříková**

Druh kameniva: **Přírodní drcené kamenivo**


Frakce kameniva: **prach do 4 mm**

Poznámka: Roční zkouška

Zrnitost kameniva

Metoda praní a prosévání
dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]		Propad [%]
2D	8	100
1,4D	5,6	100
D	4	94
D/2	2	69
	1	51
	0,5	37
	0,25	26
	0,125	18
	0,063	11,3



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	2,1
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	11,3

Prohlášení:

Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušený vzorek tak, jak byl přijat.

Data dodaná zákazníkem jsou *kurzívou* a laboratoř za tyto údaje nenes odpovědnost.

Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Místo provádění laboratorních činností: LL1 Těškov

Použité zkušební metody:

ČSN EN 933-1 Stanovení zrnitosti — síťový rozbor

ČSN EN 1097-5 Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

Bylo využito rozhodovací pravidlo dle kapitoly 4.2.1 ILAC-G8:09/2019.

 **VIALAB** 
VIALAB CZ s.r.o.
Laboratoř oblasti Lomy
Areál lomu Litice, 321 00 Plzeň
IČ: 61250210 | DIČ: CZ61250210

11.4.2025 Zpracoval(a) **Petr Hejlek**

11.4.2025 Schválil(a) a vydal(a) **Petr Hejlek**

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.: +420 377 462 063

VIALAB CZ s.r.o., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, T/ +420 224 951 111, +420 224 952 222 vialabcz@vinci-construction.com

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994