

### Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

LL1/551/2016

Lokalita: **Pňovany**

Číslo vzorku: **LL1/551/2016**

Místo odběru: **Skládka**

Odběr provedl(a): **2.3.2016, Ludvík Peikert 38/ASPK/2011**

Vzorek zkoušen: **10.3.2016 - 15.3.2016**

Vzorek převzal(a): **10.3.2016, Tomáš Mařík**

Druh kameniva: **Přírodní drcené kamenivo**


Frakce kameniva: **0/250**

Poznámka: Roční zkouška

#### Zrnitost kameniva

dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]		Propad [%]
D/2	125	85
	63	62
	31,5	42
	16	32
	8	25
	4	21
	2	16
	1	12
	0,063	5,2



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	<b>2</b>
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	<b>5,2</b>

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

**EUROVIA Services, s.r.o.**  
Laboratoř oblasti Lomy  
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158  
pracoviště TĚŠKOV

15.3.2016 Zpracoval(a) **Zuzana Maříková**

15.3.2016 Schválil(a) **Zuzana Maříková**

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.: +420 377 462 063

EUROVIA Services, s.r.o., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, Tel.: +420 224 952 222, Fax: +420 224 951 428

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100