

Protokol o zkoušce kameniva

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Číslo:

LL1/3157/2022

Lokalita: **Přovany**

Číslo vzorku: **LL1/3157/2022**

Místo odběru: **Skládka**

Odběr provedl(a): **31.8.2022, Sobota 23/ASPK/2011**

Vzorek zkoušen: **31.8.2022 - 5.9.2022**

Vzorek převzal(a): **31.8.2022, Tomáš Mařík**

Druh kameniva: **Přírodní drcené kamenivo**


Frakce kameniva: **prach do 2 mm**

Poznámka: Roční zkouška

Zrnitost kameniva

Metoda praní a prosévání
dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]	
2D	4	100
1,4D	2,8	98
D	2	82
D/2	1	47
	0,5	30
	0,25	20
	0,125	14
	0,063	9,9



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	6,2
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	9,9

Prohlášení: Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušený vzorek tak, jak byl přijat. Data dodaná zákazníkem jsou *kurzívou*.
Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Použité zkušební metody:

ČSN EN 933-1 Stanovení zrnitosti — síťový rozbor

ČSN EN 1097-5 Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

Bylo využito rozhodovací pravidlo dle kapitoly 4.2.1 ILAC-G8:09/2019.

 **VIALAB**

02

VIALAB CZ s.r.o.
Laboratoř oblast Lomy
Areál lomu Litice
321 00 PLZEŇ

7.9.2022 Zpracoval(a) **Zuzana Maříková**

7.9.2022 Schválil(a) **Zuzana Maříková**

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.: +420 377 462 063

VIALAB CZ s.r.o., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, T/ +420 224 952 222, E/ sekretariat@eurovia.cz

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100