

Protokol o zkoušce kameniva

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Číslo:

LL1/170/2023

Lokalita: **Svrčovec**

Číslo vzorku: **LL1/170/2023**

Místo odběru: **Skládka**

Odběr provedl(a): **18.1.2023, Petr Blažek 01/ASP/2013**

Vzorek zkoušen: **25.1.2023 - 27.1.2023**

Vzorek převzal(a): **25.1.2023, Jan Hejlek**

Druh kameniva: **Přírodní drcené kamenivo**


Frakce kameniva: **Odhlinění**

Poznámka: Roční zkouška

Zrnitost kameniva

Metoda praní a prosévání
dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]
22,4	99
16	79
11,2	59
8	44
5,6	33
4	24
2	18
1	14
0,5	11
0,25	9
0,125	7
0,063	5



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	2,5
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	5

Prohlášení: Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušený vzorek tak, jak byl přijat. Data dodaná zákazníkem jsou *kurzívou*.
Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Použité zkušební metody:

ČSN EN 933-1 Stanovení zrnitosti — síťový rozbor

ČSN EN 1097-5 Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

Bylo využito rozhodovací pravidlo dle kapitoly 4.2.1 ILAC-G8:09/2019.

 **VIALAB**

VIALAB CZ s.r.o.
Laboratoř oblasti Lomy
Areál lomu Litice
321 00 PLZEŇ

02

27.1.2023 Zpracoval(a) **Zuzana Maříková**

27.1.2023 Schválil(a) **Zuzana Maříková**

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.: +420 377 462 063

VIALAB CZ s.r.o., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, T/ +420 224 952 222, E/ sekretariat@eurovia.cz

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100

Protokol o zkoušce kameniva

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, 460 01, Liberec

Číslo:

LL1/1089/2023

Lokalita: **Svrčovec**

Číslo vzorku: **LL1/1089/2023**

Místo odběru: **Skládka**

Odběr provedl(a): **4.4.2023, Petr Blažek 01/ASPK/2013**

Vzorek zkoušen: **6.4.2023 - 17.4.2023**

Vzorek převzal(a): **6.4.2023, Zuzana Maříková**

Druh kameniva: **Přírodní drcené kamenivo**


Frakce kameniva: **prach do 4 mm**

Poznámka: mobilka-Roční zkouška

Zrnitost kameniva

Metoda praní a prosévání
dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]	
2D	8	100
1,4D	5,6	100
D	4	94
D/2	2	69
	1	43
	0,5	29
	0,25	21
	0,125	15
	0,063	11,6



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	5,1
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	11,6

Prohlášení: Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušený vzorek tak, jak byl přijat. Data dodaná zákazníkem jsou *kurzívou*.
Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Použité zkušební metody:

ČSN EN 933-1 Stanovení zrnitosti — síťový rozbor

ČSN EN 1097-5 Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

Bylo využito rozhodovací pravidlo dle kapitoly 4.2.1 ILAC-G8:09/2019.

 **VIALAB**

VIALAB CZ s.r.o.
Laboratoř oblast Lomy
Areál lomu Litice
321 00 PLZEŇ

02

17.4.2023 Zpracoval(a) **Zuzana Maříková**

17.4.2023 Schválil(a) **Zuzana Maříková**

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.:+420 377 462 063

VIALAB CZ s.r.o., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, T/ +420 224 952 222, E/ sekretariat@eurovia.cz

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100