

### Protokol o zkoušce kameniva

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Číslo:

LL1/3329/2022

Lokalita: **Tachov**

Číslo vzorku: **LL1/3329/2022**

Místo odběru: **Skládka**

Odběr provedl(a): **5.9.2022, Pavel Kober**

Vzorek zkoušen: **13.9.2022 - 15.9.2022**

Vzorek převzal(a): **13.9.2022, Petr Hejlek**

Druh kameniva: **Přírodní drcené kamenivo**


Frakce kameniva: **Odhlinění**

Poznámka: Roční zkouška

#### Zrnitost kameniva

Metoda praní a prosévání  
dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]
31,5	100
22,4	100
16	99
8	91
4	72
2	52
1	37
0,5	27
0,25	21
0,125	17
0,063	14



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	<b>11,1</b>
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	<b>14</b>

Prohlášení: Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušený vzorek tak, jak byl přijat. Data dodaná zákazníkem jsou *kurzívou*.  
Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

#### Použité zkušební metody:

ČSN EN 933-1 Stanovení zrnitosti — síťový rozbor

ČSN EN 1097-5 Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

Bylo využito rozhodovací pravidlo dle kapitoly 4.2.1 ILAC-G8:09/2019.

15.9.2022 Zpracoval(a) **Tomáš Mařík**

15.9.2022 Schválil(a) **Tomáš Mařík**

 **VIALAB**

VIALAB CZ s.r.o.  
Laboratoř oblasti Lomy  
Areál lomu Litice  
321 00 PLZEŇ

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.: +420 377 462 063

VIALAB CZ s.r.o., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, T/ +420 224 952 222, E/ sekretariat@eurovia.cz

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100