

Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, 460 01, Liberec

LL1/1653/2025

Lokalita: **Třebnuška**

Číslo vzorku: **LL1/1653/2025**

Místo odběru: **Skládka**

Odběr provedl(a): **20.5.2025, Jaromír Aubrecht**

Vzorek zkoušen: **20.5.2025 - 27.5.2025**

Vzorek převzal(a): **20.5.2025, Zuzana Maříková**

Druh kameniva: **Přírodní drcené kamenivo**

Frakce kameniva: **0/125**

Poznámka: Roční zkouška


Zrnitost kameniva

Metoda praní a prosévání
dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]

Propad [%]

D	125	100
D/1,4	90	82
D/2	63	59
	45	39
	31,5	28
	16	20
	8	16
	4	12
	2	9
	1	7
	0,5	6
	0,25	5
	0,125	4
	0,063	3,7



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	2,5
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	3,7

Prohlášení:

Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušený vzorek tak, jak byl přijat.

Data dodaná zákazníkem jsou *kurzívou* a laboratoř za tyto údaje nenes odpovědnost.

Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Místo provádění laboratorních činností: LL1 Těškov

Použité zkušební metody:

ČSN EN 933-1 Stanovení zrnitosti — síťový rozbor

ČSN EN 1097-5 Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

Bylo využito rozhodovací pravidlo dle kapitoly 4.2.1 ILAC-G8:09/2019.

27.5.2025 Zpracoval(a) **Zuzana Maříková**

27.5.2025 Schválil(a) a vydal(a) **Zuzana Maříková**

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.: +420 377 462 063

VIALAB CZ s.r.o., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, T/ +420 224 951 111, +420 224 952 222 vialabcz@vinci-construction.com

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994